

SAN • Copolímero de Estireno e Acrilonitrila

| INNOVA (FORMOSA) | | STYROLUTION | | APLICAÇÕES | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--|
| TAIRISAN | Fluidez (cm ³ /10') | LURAN | Fluidez (cm ³ /10') | | |
| I | NF 2200 | 26 | 358 N 77850 Crystal Clear | 22 | Copos de liquidificadores; corpos de bateria estacionária; visor da porta de forno de microondas; cabo de escova de dente; jarra de espremedores de frutas; embalagens para cosméticos; filtros de água; visores em geral. A referência 77741 possui tonalidade levemente azulada. |
| I | - | - | 358 N 77741 | 22 | |
| I | NX 3400 | 10 | - | - | Maior resistência química e mecânica, para copos de liquidificadores; visores de áudio e vídeo; porta de máquina de lavar louças; gavetas e tampas de compartimentos de geladeira; carcaça de bateria estacionária; frascos e tampas pra cosméticos; filtros domésticos; copos; pratos e xícaras; centrifugas; utilidades domésticas em geral. |
| I | - | - | 378 P 77768 | 20 | |

Índice de Fluidez: 220°C/10kg (ISO1133)

I = Injeção