

UHMW • Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular

BRASKEM				APLICAÇÕES	
Tipos	Viscosidade Intrínseca (dl/g)	Peso Molecular (PM)	Tamanho Partícula (µm)		
UTEK	3040	14,0	3,0 x 10 ⁶	190	Aplicações que requerem alta resistência ao impacto - peças técnicas, porosas, filtros, chapas processadas por moldagem por compressão.
	3041	14,0	3,0 x 10 ⁶	130	Aplicações que requerem alta resistência ao impacto e uso em pigmentos e/ou aditivos - peças técnicas, porosas, filtros, chapas processadas por moldagem por compressão.
	6540	14,0	8,0 x 10 ⁶	190	Aplicações que requerem altíssima resistência à abrasão - peças técnicas, chapas, tarugos e perfis processados por extrusão RAM e por compressão
	6541	14,0	8,0 x 10 ⁶	130	Aplicações que requerem altíssima resistência à abrasão e uso de pigmentos e/ou aditivos - peças técnicas, chapas, tarugos e perfis processados por extrusão RAM e por compressão.